导电布模切件

文件编号：BS-MAT-037 文件类别：材料档案 文件版本：V3.0

文件属性	内部技术文件	文件状态	受控
编制	罗明海	审核	刘晓峰
批准	王琴	修订日期	2026 年 11 月 08 日

文件概述

导电布模切件技术档案，涵盖材料/设备/工艺识别、关键技术特性、加工控制、检验要求及批次追溯。

1 范围

本文件适用于导电布模切件的材料识别、规格确认、来料检验、分切复卷、复合贴合、模切加工及成品交付控制。

导电布模切件属于功能性电子辅料·导电屏蔽材料，用于导电接触、接地和电磁屏蔽，适合裁切及异形模切。

材料型号、结构层次、供货状态和适用性能应以采购订单、客户图纸、供方技术资料及对应批次标识共同确认。未经技术评审，不得将相近型号或同系列其他厚度的参数直接移用于本型号。

2 产品标识与材料结构

规格形式：按客户图纸、样品及应用要求配置；材料构成：导电纤维布/金属化织物，可按结构背胶。

材料结构确认应核对镀镍铜 / 镀银纤维导电布的材质类别、颜色与外观、厚度等级及表面状态；含胶结构的应确认胶种、涂布面（单面/双面）、胶层连续性与离型方向；复合或背胶结构的应确认层间顺序、功能面与加工基准，并以供方批次资料和采购技术协议为准。

来料标签应与采购型号、供方、批次、规格、数量及技术资料一致；外包装、卷芯和材料本体标识应保持可追溯。

识别项目	控制要求
产品名称/型号	与采购订单、供方标签及批次技术资料一致，型号不得混用
主体材质	镀镍铜 / 镀银纤维导电布；确认颜色、厚度等级、密度或硬度等级及表面状态
功能层/胶系	含胶结构确认胶种、涂布面（单面/双面）、胶层连续性及适用工况；无胶结构确认表面处理方式
离型/复合结构	确认离型材料型号、剥离方向、层间顺序及复合状态
规格形态	卷材、片材或模切件；宽度、长度、厚度按订单与图纸确认

3 规格与技术数据

本节区分制造商公开型号数据、企业采购/验收控制值和订单配置规格。不同数据来源的指标不得混合解释；供方典型性能值不自动构成本公司对所有批次的保证值。

对未列明的公称厚度、宽度、长度、硬度、密度、剥离力、导热系数、电阻率、屏蔽效能或温度等级，应按具体产品编号和批次资料确认。

项目	技术要求/数据	依据
厚度/尺寸	导电布厚度 0.05～0.15 mm；模切件按图纸。	供方 TDS / 图纸 / 订单确认
材料组成	镀镍铜 / 镀银纤维导电布＋导电胶。	型号规格书 / 供方 TDS
功能性能	表面电阻≤0.05 Ω/sq；屏蔽效能≥60 dB；耐弯折≥10 万次；剥离≥6 N/25mm。	ASTM D4935、GB/T 1410-2006

4 性能特征与应用适配

用于导电接触、接地和电磁屏蔽，适合裁切及异形模切。

• 应用方向：电子设备接地、导电接触和 EMI 屏蔽

选型评估应至少明确被粘/接触基材、基材表面能与粗糙度、表面清洁状态、工作温度及持续时间、湿热/化学环境、机械载荷、装配间隙、贴合面积和后续拆卸要求。

胶粘材料的剥离与持粘表现受基材、表面处理、贴合压力、停放时间、温度和加载方向影响；泡棉/弹性材料应结合压缩率、回弹、压缩永久变形和装配间隙评价；绝缘、导电及导热材料应按实际电气/热学结构验证。

5 加工适用性与过程控制

工艺路线按材料厚度、硬度/柔软度、延展性、胶层粘弹性、离型力、卷材张力、产品几何和批量要求选择。可选工序包括分切、复卷、切片、复合贴合、背胶、圆刀模切、平刀模切、异形冲切、小孔套位、半断/全断及排废。

首件应核对材料层次、正反面、离型方向、外形尺寸、孔位/套位、切深、排废完整性、毛边/溢胶和装配适配性；批量过程中监控张力、定位、刀模状态、切深和卷面/片面质量。

6 质量特性与检验要求

表面/接触电阻及导电连续性

屏蔽效能及其测试频段、夹具和装配状态

压缩回弹、层间结合和导电接触面洁净度

检验应区分来料检验、首件检验、制程巡检、成品检验及必要的环境可靠性验证。检验项目、抽样数量和接收准则按客户图纸、采购技术协议及批准的检验计划执行。

胶粘性能测试必须记录被粘基材、表面处理、试样宽度、贴合压力、停放时间、剥离角度/速度或静态负荷；不得仅记录一个剥离力数值而省略测试条件。

检验项目	控制要点	适用方法/依据
表面/接触电阻	明确测试电极、接触压力、接触面积、测点及测试方向	客户技术协议/约定的电阻测试方法
屏蔽效能	记录频率范围、试样尺寸、夹具、接缝、压缩及安装状态	ASTM D4935（平面材料适用）
导电连续性	检查导电层完整性、接触面洁净度及结构连接连续性	客户技术协议/装配验证
压缩与回弹	导电泡棉类记录压缩量、压缩力、回弹及接触状态	客户图纸/技术协议
尺寸与层间结合	检查外形、厚度、孔位、复合偏移、溢胶和边缘状态	图纸/首件确认

7 典型失效模式与预防控制

导电屏蔽材料的主要失效模式包括导电层断裂、表面/接触电阻升高、接地接触不稳定、屏蔽接缝泄漏、压缩回弹不足、导电表面污染及复合层偏移。

预防控制应覆盖导电层连续性、接触面洁净度、接触压力、装配压缩量、接缝结构、测试频段及实际安装状态；屏蔽效能应在规定夹具和频率范围内评价。

8 包装、贮存与批次追溯

材料保持密封、清洁和干燥，避免阳光直射、雨淋、油污、粉尘及尖锐物划伤。

胶粘面、离型面和功能表面保持洁净；卷材搬运避免挤压、跌落和端面碰伤。

包装标签至少关联产品名称、型号、规格、供方、材料批次、数量、生产/复验日期及订单或工单信息。

超出供方规定储存期限、包装破损、受潮污染或状态异常的材料，应重新检验或经技术评审后使用。

9 记录与技术文件

检验记录应包含产品型号、供方及批次、订单/工单、抽样数量、检验方法、试验条件、仪器编号及校准状态、实测数据、判定结果、检验人员和日期。

材料替代、型号变更、供方变更、胶系/基材/离型材料变更或客户用途变化时，应重新评估材料适配性，并更新 BOM、技术协议、工艺文件及检验计划。

技术依据：企业官网产品与制造能力资料；对应制造商技术资料；采购订单、批次标签、客户图纸及检验记录。

技术资料与规范性依据

- 铂铄精密企业介绍与制造能力；https://www.boshuojm.com/aboutus/
- 铂铄精密产品与加工能力范围；https://www.boshuojm.com/strength/
- 导电布/导电泡棉模切件产品资料与规格核验档案；https://www.boshuojm.com/mqdz/ddpb/2026-06-08/376.html

编制	罗明海	审核	刘晓峰
批准	王琴	修订日期	2026 年 11 月 08 日